LASTOIS IMPER-PU, Membrana de poliuretano monocomponente para impermeabilizaciones ocultas

Descripción

Lastois Imper-PU es una membrana de aplicación líquida, basada en poliuretano monocomponente de gran elasticidad, sin juntas, de alta adherencia, transpirable, de muy fácil aplicación.

¿Cuáles son las aplicaciones de

El producto es adecuado para la impermeabilización de balcones, terrazas, con o sin pendiente, las impermeabilizaciones realizadas con este producto deben quedar ocultas.

Preparación de la superficie

La superficie debe tener una preparación adecuada, libre de polvo, partículas sueltas, o cualquier contaminante que pueda perjudicar la adherencia. Morteros y hormigones deben tener un curado de 28 días y una humedad menor del 4%. Grietas y fisuras deben ser reparadas antes de la aplicación del producto.

¿Cómo se aplica

Remover antes de aplicar el producto
- En soportes porosos o de madera aplicar una capa de imprimación con Impridur.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

- Verter el producto sobre los soportes a impermeabilizar y extenderlo con un rodillo hasta cubrir toda la superficie.
- En zonas de puntos singulares, cambios de dirección etc. se recomienda reforzar con fieltro de fibra de vidrio, tipo Fibrais 150 inpregnando bien el producto fresco.
- Después de 12 horas y no más de 36 aplicar otra capa, para la aplicación de la tercera (para completar el consumo recomendado por m2) esperar 12 horas y menos de 36. Si pasan más de 36 horas es necesario imprimar entre capas.
- Se recomienda aplicar armadura con fieltro en toda la superficie, solapando unos 10 a 15 cm las piezas.
- La temperatura de aplicación debe estar entre los 5 y los 35ºC.
- No aplicar en capas de más de 600 grs.
- La humedad alta perjudica la aplicación.
- Si la colocación de la protección mecánica se realiza con un recrecido, se debe a colocar un geotextil para la protección mecánica de la capa impermeable.
- Si la colocación de la protección de baldosa se quiere realizar sin recrecido, entonces es necesario hacer un sembrado de Arcuais (0,2-0,8) en la última capa en fresco, barrer al otro día la arena no adherida y luego realizar la colocación de la baldosa con Cecoisflex, y para esta aplicación es necesaria la imprimación del soporte con Impridur en la preparación de la superficie.

Limpieza de las herramientas

La limpieza de las herramientas se realiza don disolvente PU Universal.

Ficha técnica

Adherenciaal hormigón > 2,0 N/mm2 ASTM D 903

Elongación a la rotura900 +/- 80 ASTM D 412

Permeabilidad al vapor de agua25,8 +/- 4,4 grs/m2/día ISO 9932:91

Reacción al fuegoB2 DIN 4102-1

Tiempo de secadopisable a las 12 horas

Tiempo de secadototal a los 7 días

Rendimiento

2 a 2,5 kg/m2

Almacenamiento

9 meses en sus envases originales sin abrir. Protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad

Indicaciones de peligro:

H226:Líquidos y vapores inflamables.

H304:Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H315:Provoca irritación cutánea.

H319:Provoca irritación ocular grave.

H334:Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.

H373:Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Consejos de prudencia:

P210:Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. ? No fumar.

P261:Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P280:Llevar guantes/prendas/ gafas/máscara de protección.

P301+P310:EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

P304+P341:EN CASO DE INHALACIÓN: Si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P314:Consultar a un médico en caso de malestar.

P331:NO provocar el vómito.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.

Información suplementaria:

EUH208:Contiene isocianatos; diisocianato de m-tolilideno. Puede provocar una reacción alérgica.