TEAIS POL SG, Aglomerante especial para triturados de caucho

Description

Teais Pol SG es un aglomerante basado en resinas de poliuretano especiales, con gran capacidad de cohesionar triturados de caucho

¿Cuáles son las aplicaciones de

El producto se utiliza en la realización de pavimentos infantiles, baldosas de goma, pavimentos que requieran bases elásticas, etc.

Preparación de la superficie

El soporte debe estar limpio y seco, tener buena cohesión, no tener humedad de capilaridad, tener al menos 28 días de curado.

¿Cómo se aplica

Los triturados de caucho y el soporte tienen que estar completamente secos, limpios y sin contaminantes.
- Verter la resina sobre los triturados de caucho en el recipiente que se utilice para la mezcla, Homogeneizar mediante un batidor de bajas revoluciones o por mezclado físico durante 2 a 3 minutos para conseguir una correcta homogeneización.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

- Extender y compactar manual o mecanicamente.
- Durante las primeras 12 horas de secado la resina no puede mojarse.
- La velocidad de endurecimiento depende de la temperatura y de la humedad ambiental. A mayor humedad menor tiempo de curado.
- Para espesores de menos de 22 mm se debe aplicar una capa de imprimación Impridur.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con Disolais mientras el producto no se ha endurecido.

Ficha técnica

AspectoTranslúcido

Densidad1,061 kg/lt

Viscosidad4300 +/- 200 cps

Tiempo de secadoentre capas 12 horas

Tiempo de habilitación al tránsito48 horas

Proporción de la mezcla8% en peso

Rendimiento

10% del peso del triturado

Almacenamiento

6 meses en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacendos en lugar fresco y seco.

Seguridad

Indicaciones de peligro:

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

H315:Provoca irritación cutánea.

H317:Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H319:Provoca irritación ocular grave.

H332:Nocivo en caso de inhalación.

H334:Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.

H335:Puede irritar las vías respiratorias.

H351:Se sospecha que provoca cáncer

Consejos de prudencia:

P260:No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P308+P313:EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

P314:Consultar a un médico en caso de malestar.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.

Información suplementaria:

EUH204:Contiene isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica.