GRAIS, REVESTIMIENTO A BASE DE RESINAS PLÁSTICAS Y GRANO DE CUARZO

Descripción

Revestimiento contínuo de paredes, de uso tanto en interiores como en exetriores. GRAIS es un producto en base a granulado de mármol, calibrado, lavado, y mezclado con resina sintética que le aporta al producto buenas propiedades de adherencia, durabilidad, lavabilidad y resistencia a los agentes atmosféricos.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Revestimiento decorativo de marmolina para paramentos verticales u horizontales en exteriores o interiores. Ideal para decoración de fachadas, locales comerciales, cajas de escaleras, cafeterías, hoteles, restaurantes, etc.

Preparación de la superficie

La superficie de aplicación tiene que estar limpia y seca, en el caso de morteros de cemento los mismos deben tener un curado de 28 días como mínimo. La superficie estará firme, libre de polvo y partículas sueltas, sustancias que dificulten la adherencia.

¿Cómo se aplica

Homogeneizar el contenido del envase de la imprimación IMPERGRAIS.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

- Aplicar una mano de IMPERGRAIS diluido en agua en relación de 1:5. La aplicación se realiza con brocha o rodillo. Con este procedimiento se consigue mayor adherencia del GRAIS al soporte y mayor impermeabilidad.
- Dejar secar bien la imprimación antes de la aplicación del revestimiento.
- Agitar bien el contenido del envase del GRAIS antes de usar, hasta que forme espuma.
- El producto se aplica mediante llana de acero inoxidable, procurando evitar ondulaciones y marcas con los bordes de la llana.
- La capa aplicada debe tener un espesor uniforme de 2 mm, el espesor de la capa viene dado por la granulometría de los áridos.
- Las aristas se consiguen con la llana en sentido vertical, coincidiendo con el borde en una de las dos caras y con la paleta en la otra mano, se presiona el material sobre la llana perfilando el vivo.
- Cuando el material va perdiendo el aspecto lechoso, debe repasarse igualando las irregularidades que se observen. Este repaso se logra con la llana y la paleta bien limpias y mojadas, presionando sobre la superficie.
- Debe procurarse revestir el paramento sin interrupción. Pero si es necesario dividase previamente con una cinta de papel adhesivo, colocada en línea recta, montando el revestimiento sobre ésta y luego retirándola. Para despiezar los paramentos, se pinta con Acrilais del color deseado en franjas de unos 30 mm y una vez seco se pega la cinta. Se aplica el GRAIS a toda la superficie y una vez alisado se retira la cinta con el material que tiene encima, quedando así configurados los despieces.
-Las superficies de aplicación tienen que estar completamente curadas (> 28 días) y secas, además deben corregirse todos los detalles de planimetría antes de iniciar la aplicación.
No aplicar en previsión de lluvias, con vientos fuertes, con temperaturas elevadas, heladas o cualquier condición meteorológica adversa.

Limpieza de las herramientas

Con abundante agua limpia, mientras el material está fresco, luego de endurecido solo puede retirarse por medios mecánicos.

Ficha técnica

Densidad1,97 g/cc

Sólidos en volumen81,17%

Adherencia> 1 N/mm2

Color/esSegún carta

ComposiciónGránulos de mármol de granulometría contínua y resinas en emulsión acuosa

Temperatura de trabajode 5 a 30ºC

Seco totalmente3 días a 20ºC

zzzzzz

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Expansión volumétricazzz

zzzzzz

Expansión volumétricazzz

zzzzzz

Expansión volumétricazzz

Rendimiento

De 3 a 4 kg/m2 en capa de 2 mm.

Almacenamiento

Guardar en lugar seco y fresco, durante 1 año como máximo, bien protegido de la intemperie.

Seguridad

Indicaciones de peligro:

H412:Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:

P271:Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.

Información suplementaria:

EUH208:Contiene 2-octil-2H-isotiazol-3-ona, mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.