



CECOISFLEX FRAGUADO RAPIDO, Cemento cola flexible de ligantes mixtos y fraguado rápido



Descripción

Cecoisflex Fraguado Rápido es un cemento cola flexible de ligantes mixtos, elevada adherencia, capacidad de deformación y rápido endurecimiento (según las temperaturas).

¿Cuáles son las aplicaciones de

El producto se utiliza en la colocación de todo tipo de revestimientos cerámicos, piedra, mármol, granito, de pequeño y gran formato, absorbentes y no absorbentes, paneles de cartón yeso, suelos con calefacción radiante, en interiores y exteriores.

Preparación de la superficie

El soporte debe estar limpio, firme, libre de grasas, sin restos de lechadas, curada (más de 28 días) y seca.

¿Cómo se aplica

Cecoisflex Fraguado Rápido se amasa con agua en proporción de 6 lts de agua por saco de 25 kg aproximadamente.

- El batido puede ser manual, pero preferentemente con batidora eléctrica de bajas revoluciones (300 a 500



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



rpm)

- Se deja reposar la mezcla 2 minutos y se extiende sobre el soporte en paños pequeños (no más de 1 m²)
- Colocar el adhesivo con llana dentada, colocar las piezas y presionar para conseguir el total aplanamiento de los surcos.
- En piezas cuyas dimensiones superen los 30x30 cm se realizará doble encolado.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua abundante antes de que el material endurezca.

Ficha técnica

Absorción de agua 24% +/- 2

Adherencia > 1 N/mm²

Densidad curado 1,650 kg/lt

Densidad en polvo 1,280 kg/lt

Densidad en masa 1,880 kg/lt

Color/ esblnaco y gris

Rendimiento

3 kg/m² en capa de 2 mm

Almacenamiento

2 años en sus envases originales, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad



Indicaciones de peligro:



H315:Provoca irritación cutánea.

H317:Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H318:Provoca lesiones oculares graves.

H335:Puede irritar las vías respiratorias.

Consejos de prudencia:

P261:Evitar respirar el polvo.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P321:Se necesita un tratamiento específico (Acuda al médico con la ficha de seguridad de este producto).

P405:Guardar bajo llave.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.

Información suplementaria:

EUH208:Contiene cemento Portland, productos químicos. Puede provocar una reacción alérgica.

