



Descripción

Retardois es un aditivo líquido retardador del fraguado de morteros

¿Cuáles son las aplicaciones de

Retardois es adecuado para retardar el fraguado, con clima caluroso, cuando se requiere la colocación de grandes volúmenes de mortero y se requiere evitar las juntas de retracción, cuando se realizan transportes a largas distancias, con condiciones complejas de colocación, cuando se requiere aumentar el tiempo de trabajabilidad, etc.

Preparación de la superficie

No procede.

¿Cómo se aplica

Retardois se añade al agua de amasado en proporción de entre el 0,1 y el 1% en peso de cemento utilizado. Se recomienda realizar ensayos previos para determinar el retardo de fraguado deseado.

Los retrasos de inicio de fraguado estimados aproximados son:
(20°C)

Con dosificación del 0,2% ----- 12 horas

Con dosificación del 1% ----- 32 horas

Limpieza de las herramientas

Con abundante agua limpia.

Ficha técnica

Color/esinoloro.

Densidad 1,1 Kg/L. (+-) 0,05 a 20°C

Viscosidad 4 ± 1 seg. A 20°C. Capa Ford: 4mm.

Contenido en sólidos 10% aprox.

PH 7 aprox.

Rendimiento

De 0,125 a 0,400 l por saco cemento.

Almacenamiento

En sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco y fresco durante 3 años.

Seguridad



Indicaciones de peligro:



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



H317:Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Consejos de prudencia:

P261:Evitar respirar los vapores.

P272:Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P333+P313:En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

