# PINLURRIS, PINTURA PARA SUELOS DE BASE ACRÍLICA

## Descripción

Pintura a base de resinas sintéticas pigmentadas, de alta calidad, concebida como acabado opcional sobre tratamientos a base de ESLURRIS SINTÉTICO o ESLURRIS ASFALTICO.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

Como pintura de acabado en ESLURRIS.

## Preparación de la superficie

El soporte debe tener adecuada resistencia mecánica, debe estar bien limpio, fraguado, curado, libre de polvo, partículas sueltas, grasas y aceites.

## ¿Cómo se aplica

Homogeneizar bien el contenido del envase removiéndolo manualmente o con una batidora eléctrica de bajas revoluciones. 300 a 500 rpm.
-Aplicar con brocha, rodillo, pistota una mano delgada.
-Dejar secar completamente, y aplicar una segunda mano. El tiempo de secado es de unas 12 horas, a 20ºC y 65% HR.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

-El soporte de aplicación debe estar completamente seco, libre de polvo o partículas sueltas.
-No se debe aplicar con previsión de lluvias, heladas o viento fuerte.

## Limpieza de las herramientas

Con abundante agua limpia mientras el producto está fresco, una vez endurecido solo puede ser removido por medios mecánicos.

# Ficha técnica

Densidad1,38 Kg./Lt. ± 0,05

Viscosidad30.000 +- 10.000 mPa.s

Solubilidadsoluble en agua

Temperatura de trabajode 8 a 25ºC

Seco al tacto1 Hora a 20ºC/65% de H.R.

Color/esRojo y verde y otros sobre pedido

## Rendimiento

5 m2 por kg y por mano, según absorción soporte.

## Almacenamiento

2 años, en sus botes originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas y protegidos de la intemperie.

# Seguridad

## Información suplementaria:

EUH208:Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

EUH210:Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.