



TEAIS POL SG TOP, Resina para ligar triturados de caucho de color



Descripción

Teais Pol SG Top es un poliuretano alifático monocomponente, de gran adherencia y poder cohesivo.

¿Cuáles son las aplicaciones de

El producto se utiliza en la formación de pavimentos de goma para parques infantiles y otras aplicaciones similares.

Preparación de la superficie

El soporte sobre el que se aplica debe estar limpio, libre de partículas sueltas, firme y curado.

¿Cómo se aplica

Los triturados a aglomerar deben estar perfectamente secos y limpios, libres de polvo, grasas u otros contaminantes.

- Verter Teais Pol SG Top en un recipiente adecuado para la mezcla homogeneizando con un mezclador de bajas revoluciones, o mezclado físico durante 2 a 3 minutos, para conseguir una correcta homogeneización.
- La resina reacciona con la humedad.



- Debe evitarse que se moje en las primeras 24 horas (lluvia, rocío intenso ..) ya que puede interferir en el curado de la misma.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con disolvente Disolais mientras el producto está fresco.

Ficha técnica

Aspecto: translúcido

Densidad: 1,02 kg/lt a 25°C

Viscosidad: 800 +/- 200 cps

Contenido en sólidos: 100%

Seco al tacto: 12 horas

Seco para repintar: 24 horas

Seco totalmente: 96 horas

Proporción de la mezcla: 8% en peso

Rendimiento

12% del peso del triturado a ligar.

Almacenamiento

Seis meses en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

