



# REVOGACAL RUSTICO, REVOCO DE CAL PARA CAPA BASE



## Descripción

Revogacal Rústico es un revoco con ligantes en base a cal hidráulica, áridos seleccionados con curvas granulométricas compensadas, aditivos que mejoran la trabajabilidad, aditivos hidrofugantes y pigmentos inorgánicos.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

realización de capas base en restauraciones o en revestimientos de morteros de cal, con diversas terminaciones, como estucados, fratasados, esgrafiados, etc.

## Preparación de la superficie

Limpio de polvo y grasas, con una correcta planimetría, sin fisuras, con buena resistencia mecánica, y con el soporte ligeramente húmedo.

## ¿Cómo se aplica

El producto se amasa con agua 25 % en peso, y se deja reposar unos 10 minutos antes de su aplicación  
- Se extiende el mortero de cal sobre el paramento ligeramente humedecido, mediante una llana y con un espesor medio de 6 a 12 mm  
Posteriormente se procede al regleado, tras el cual se efectúa el acabado mediante diferentes técnicas:



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



**FRATASADO:** Se frataso dejando el mortero liso con fratas, esponja, etc.

**ALISADO:** Una vez se ha fratasado el producto y después de que ha endurecido lo suficiente, se procede al alisado con llana de acero inoxidable, ejerciendo presión con el filo de la llana.

**RASPADO:** Cuando el mortero está lo suficientemente endurecido se le pasa el raspador o rasqueta.

**REVOCO A LA MADRILEÑA:** Consiste en realizar sobre el revoco liso, con terminación de lavado y pintado al fresco sobre la última capa, el dibujo mediante pincel y a pulso del despiece de la sillería. Este trazado se realiza con pintura al temple, debiendo encontrarse la capa superior fresca para que fragüe con la pinturay de este modo se consiga la unión íntima entre ambas.

**REVOCO A LA CATALANA:** se realiza el dibujo sobre una última capa de REVOCAL, aun fresca se realiza el dibujo de la sillería mediante el llaguero y reglas de soporte, y siempre antes de que el mortero esté fraguado, de este modo se creará un rehundido en el mortero, quedando marcada la forma de la piedra. Una vez realizado el despiece con el llaguero se puede crear con el paletín una especie de plinto para lograr una imitación de los almohadillados de las fábricas de piedra. La terminación que se aplica a este revoco suele ser a rasqueta o martinilla.

**REVOCO DE LADRILLO FINGIDO:** Se utilizan dos capas de REVOCAL de distinto color de este modo cuando realicemos el llagueado, aparecerá el pigmento de la capa inferior, quedando así las llagas y tendeles en color distinto al del resto de la superficie.

**REVOCO ESGRAFIADO:** Estos revocos están constituidos por dos capas de REVOCAL de distinto color el objetivo es conseguir un dibujo sobre la superficie del revoco, en dos colores y con relieve, dejándole en dos paramentos a distinto nivel. Se aplica la plantilla a reproducir sobre el paramento y con un garfio se recorta la primera capa del revoco.

**REVOCOS TARACEADOS:** Estos revocos, son similares a los anteriores, se realiza el mismo proceso y después se rellenan las perforaciones realizadas en el paramento con revoco de otro color.

## Limpieza de las herramientas

Con agua limpia mientras el material está fresco, una vez endurecido solo puede removerse por medios mecánicos.

## Ficha técnica

Absorción de agua 25% + - 0,05

Densidad en polvo 1,35 kg/lt

Densidad en masa 1,75 kg/lt

Tiempo Abierto 2 1/2 a 3 horas

Adherencia > 3 kg/cm<sup>2</sup>

Resistencia a compresión 38 kg/cm<sup>2</sup>

Resistencia a flexión 15 kg/cm<sup>2</sup>



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Temperatura de trabajo de 5 a 30°C

Color/esblanco y otros bajo pedido

Composición Cal hidráulica, áridos seleccionados, aditivos

## Rendimiento

---

1,4 kg por m<sup>2</sup> en espesor de 1 mm

## Almacenamiento

---

2 años en sus envases originales bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

