



Descripción

Pintura ignífuga al agua, que no arde en contacto directo con el fuego. Aplicable sobre soportes cementosos. Clasificada M1 según NBE-CPI-96 en cuanto a comportamiento al fuego según la Norma UNE-23727.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Como pintura lavable aplicable cuando hay exigencias ignífugas, para los revestimientos.

Preparación de la superficie

Esta debe estar limpia, seca, libre de polvo y grasas.

¿Cómo se aplica

Homogeneizar bien el contenido del envase.

- Aplicar con brocha o rodillo sobre el soporte preparado, se pueden aplicar dos o tres manos según la absorción del soporte y las necesidades.
- La aplicación de las manos se realiza sobre seco, para lo cual es necesario dejar pasar entre mano y mano unas 24 horas.
- En caso de uso en exteriores no se debe aplicar en previsión de lluvias, vientos fuertes, mal tiempo, etc.

Limpieza de las herramientas

Con abundante agua limpia, mientras el producto está fresco.

Ficha técnica

Densidad 1,45 Kg/L (+-) 0,05 a 20°C

Viscosidad 22.500 ± 7.500 mPa.s a 20°C

Seco al tacto < 30 minutos a 20°C, 65% Humedad Relativa

Temperatura de trabajo de 5 a 30°C

Rendimiento

5 m² por kg.

Almacenamiento

Guardar en lugar fresco y seco durante 2 años como máximo en sus envases originales y bien cerrados.

Seguridad

Información suplementaria:

EUH208: Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

