



# REVETAIS, PINTURA PLÁSTICA PARA EXTERIORES



## Descripción

Pintura plástica a base de resinas sintéticas, pigmentos inorgánicos de gran solidez y estabilidad ante la luz y exténder inorgánico en emulsión acuosa, concebida para decorar y proteger superficies en exteriores.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

En fachadas, patios de luces, contrafrentes, medianeras, balcones, torreones, cúpulas, etc.

## Preparación de la superficie

Debe de estar bien limpia, sin grasas, polvo, pintura a la cal, al temple, al aceite y presentándose compacta y seca.


## ¿Cómo se aplica

Homogeneizar bien el contenido del envase antes de usar.  
-Imprimir con IMPRIMAIS ó IMPRIMAIS M.U. (según soporte).  
Se aplica con brocha, rodillo ó pistola.  
Primera mano diluida de 10 al 20% en agua.  
Segunda mano sin diluir.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



-Para la aplicación de la segunda mano la primera debe estar completamente seca.

-Revetais puede ser aplicada con equipo air-less.

Opcionalmente se puede dar un acabado satinado con ACRILAIS TRANSLUCIDO diluido al 30%.

-Buena resistencia al frote húmedo y entonable con TINTAIS.

-Es impermeable, resistente a la intemperie y lavable.

-Resistente a los álcalis y a la humedad interior.

-Gran poder de cubrición y estable a la luz

## Limpieza de las herramientas

Con abundante agua limpia, mientras el producto está fresco,

## Ficha técnica

Densidad 1,53 Kg./Litro  $\pm$  0,05 a 20°C.

Contenido en iones cloruro Gran efecto decorativo.

E. De película seca 45 micras (mínimo).

Viscosidad 37.500  $\pm$  7500 a 20°C.

Seco para repintar 8 Horas/20°C/65% de H.R.

Seco al tacto 60 minutos a 20°C y 65% HR

Aspecto lisa y mate.

## Rendimiento

3 m<sup>2</sup> por kg.

## Almacenamiento

2 años, en sus botes originales y bien cerrados, almacenados en lugar seco y fresco protegido de la intemperie.

## Seguridad



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



## Información suplementaria:

---

EUH208:Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

EUH210:Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email.: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

