



# REVETAIS PICADA, PINTURA PLÁSTICA PARA EXTERIORES



## Descripción

Pintura plástica a base de resinas sintéticas, pigmentos inorgánicos de gran solidez y estabilidad ante la luz y exténder inorgánico en emulsión acuosa, concebida para decorar y proteger superficies en exteriores.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

En fachadas, patios de luces, contrafrentes, balcones, medianeras, torreones, cúpulas, etc.

## Preparación de la superficie

Debe de estar bien limpia, sin grasas, polvo, pintura a la cal, al temple, al aceite y presentándose compacta y seca.

## ¿Cómo se aplica

Homogeneizar bien el contenido del envase.

-Imprimir con IMPRIMAIS ó IMPRIMAIS M.U. (según soporte).

Se aplica con rodillo de fibra, de lana ó de hilo largo. Para uniformar emplear rodillo de espuma.

Primera mano con REVETAIS LISA, diluida de 10 al 20% en agua.

Segunda mano con REVETAIS PICADA.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



- Para la aplicación de la segunda mano debe estar completamente seca la primera.
- No aplicar en previsión de lluvias, fuertes vientos, con heladas, o en condiciones climatológicas adversas.
- Los morteros u hormigones deben tener al menos 28 días de curado.
- Entonable con TINTAIS y soluble totalmente con agua.
- Gran durabilidad, solidez y estabilidad de color (no amarillea).
- Es impermeable, resistente a la intemperie y lavable.
- Rugoso y mate.

## Limpieza de las herramientas

Con abundante agua limpia, mientras el producto esté fresco.

## Ficha técnica

Densidad 1,74 Kg./Litro  $\pm$  0,05 a 20°C.

E. De película seca 300 micras.

Viscosidad 80.000  $\pm$  15.000 mPa.s

Seco para repintar 8 Horas/20°C/65% de H.R.

Temperatura de trabajo de 5 a 30°C

Aspecto texturado rugoso

Color/es blanco y otros según carta.

## Rendimiento

0,80 m<sup>2</sup> por kg.

## Almacenamiento


1 año, en sus botes originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

## Seguridad



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



## Información suplementaria:

---

EUH208:Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

EUH210:Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

