



# TEAIS DEMOL, CEMENTO EXPANSIVO PARA DEMOLICIONES



## Description

Teais Demol es un mortero demoledor no explosivo, que permite demoliciones sin detonación y con total seguridad. El producto se presenta en polvo y al mezclarse con agua reacciona formando compuestos hidratados capaces de desarrollar una presión de 700 kg/cm<sup>2</sup> al encontrarse dentro de una masa sólida. Es una alternativa económica y ecológica ante el explosivo convencional o los medios mecánicos.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

En el desmantelamiento de bancadas en fábricas o talleres sin afectar las máquinas vecinas que estén trabajando, En la fragmentación de rocas de jardines o canteras. En el desmonte de bloques rocosos en la proximidad de zonas habitadas. Rotura de estructuras de hormigón, rotura de elementos que no puedan estar sometidos a vibración. Demoliciones en zonas de difícil acceso. Trabajos de demolición segura en todo tipo de industria.

## Preparación de la superficie

Debe estar limpia sin grasas, aceites, partes flojas.

## ¿Cómo se aplica

Para los trabajos de rotura de piedra, hormigones, etc se deben realizar perforaciones en los materiales, en las que se colará el material previamente mezclado con agua.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111  
Fax.: 981 601 508  
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



- Los diámetros aconsejados para los taladros son entre 30 y 70 mm. La longitud de las perforaciones son del 90 al 95% de la profundidad de la roca a demoler. Normalmente las perforaciones serán verticales. Como norma general la distancia entre perforaciones será de 6 a 10 veces el diámetro de los taladros.
  - Puede utilizarse en planos inclinados, con perforaciones en ángulos de hasta 45°.
  - En un cubo limpio se mezcla agua con Teais Demol, la cantidad de agua del amasado es del 30%.
  - La mezcla se realiza mecánicamente con taladro provisto de mezclador.
  - Una vez realizada la mezcla se debe incorporar a los agujeros inmediatamente.
  - Se introduce en los agujeros dejando unos 2 cm hasta la boca.
  - Esperar el tiempo necesario para la fragmentación.
  - El producto desarrolla sus resistencias en el correr de los días, alcanzando al cuarto día su máxima expansión y mayor fuerza de rotura de las piezas.
  - La temperatura del agua del amasado no debe superar los 15°C.
  - Para que se pueda producir la rotura es necesario empezar el proceso en una orilla del elemento a demoler.
- ADVERTENCIA: Por precaución cuando se aplique Teais Demol no se puede acceder ni permanecer en la zona hasta que actúe el producto. En la reacción pueden producirse proyecciones que pueden causar daños, principalmente cuando la aplicación no se realiza correctamente.

## Limpieza de las herramientas

Con agua

## Ficha técnica

Absorción de agua 38% +/- 2%

Composición minerales inorgánicos

Densidad 2,20 gr/cm<sup>3</sup>

Temperatura de trabajo 5 a 30°C

## Rendimiento

Según trabajo a realizar

## Almacenamiento

1 año e sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

