



# CECOIS FRAGUADO RAPIDO, CIMENT COLLE À PRISE RAPIDE POUR POSE DE CERAMIQUE, CARRELAGE.



## Descripción

Ciment colle de prise rapide qui se mélange avec de l'eau lors de son utilisation pour placer céramiques, carreaux, plaquettes, etc. Pour intérieur et extérieur. (Prise entre 1 et 3 heures par températures supérieures à 20°C)

## Application

Approprié pour la pose de carrelages, dalles, carrelage céramique, marbre, carrelage vitrifiée, mosaïques, entre autres, dans les cuisines, salles de bains, toilettes, laboratoires, hôpitaux etc.

Pour la pose de tuiles et d'ardoise sur les toits inclinés. Pour intérieurs et extérieurs. **Modes d'application**

Mélanger directement avec de l'eau dans la proportion recommandée jusqu'à l'obtention de la consistance souhaitée.

- Mélanger manuellement ou avec un agitateur électrique à faible vitesse (400-500 tpm).
- La proportion du mélange est de 7lt d'eau pour chaque sac de 25 kg d'adhésif. Laisser reposer 3 à 5 minutes avant l'utilisation
- Etaler le produit sur le support avec une taloche crantée, en appliquant la quantité par rapport au temps ouvert du produit (environ 30 minutes en fonction de la température). Diminution du temps ouvert à températures



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111  
Fax.: 981 601 508  
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



élevées.

- Fixer les pièces jusqu'à aplanir la colle, en étalant le produit sur toute la superficie.

## Nettoyage

Avec de l'eau en abondance avant la prise du matériel.

## Fiche technique

Absorption d'eau 25 + - 3%

Adhérence > 0,5 N/mm<sup>2</sup>

Couleur/sgris

Densité de durcissement 1.650 kg/lt

Densité en masse 1.871 kg/lt

Densité en poudre 1.225 kg/lt

Temps de prise début environ 1 heure, Final environ 5 heures

Temps pour l'habilitation du trafic au moins 24 heures

Couleur/sblanco et gris

## Performance

3 kg par m<sup>2</sup> en couche de 2 mm

## Stockage

Dans son emballage d'origine intact, le produit se conserve 2 ans sous des températures modérées et à l'abri de l'intempérie dans un endroit sec et ventilé.

