



HIDAIS, Hidais puede utilizarse en morteros para cimentaciones, galerías y túneles subterráneos, muelles, diques, saltos de agua, etc.

En la impermeabilización de revocos de piscinas, depósitos de agua , fachadas, muros exteriores, prefabricados, etc.



Descripción

Additif en poudre repoussant l'eau pour la fabrication de mortier avec des propriétés imperméables. Il s'ajoute au gâchage déjà réalisé, jamais dans de l'eau. Idéal pour les fondations en béton, des galeries, des tunnels, quais, docks, piscines à plâtre étanches, réservoirs, etc.

Application

Modes d'application

Ajouter HIDAIS au mortier de ciment et agrégats en sec, en mélangeant jusqu'au moment d'obtenir une pâte homogène, dans une proportion de 2% du poids du ciment (1 kg de HIDAIS pour chaque 50 kg de ciment).

-Il faut finalement ajouter de l'eau jusqu'à obtenir la consistance souhaitée (ne



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



pas incorporer HIDAIS à l'eau étant donné que l'adjuvant montre une répulsion à l'eau).

Utiliser des mortiers et bétons riches en ciment, sable de rivière lavée ou agrégats de quartz de granulométrie entre 0 à 2 mm et courbes granulométriques continues.

Fiche technique

Densité $0,85 \pm 0,10$ g/cc.

Couleur/sblanc

Performance

0,5 Kg par sac de ciment

Stockage



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

