



PERLAIS M, MORTIER THERMO-ISOLANT



Descripción

Mortier blanc isolant thermique. Mélangé avec de l'eau il s'emploie pour faire les revêtements isolants, de préférence sur barrières imperméabilisantes. Idéal pour isolations en tête de dallages, aussi comme isolant en revêtements de cheminées et barbecues. (températures jusqu'à 100°C).

Application

Pour réaliser les revêtements isolants, en parement verticaux avec problèmes d'isolation. Idéal pour les têtes de forgé, revêtements de cheminées et barbecues par la face externe (jusqu'à 100°C). Améliore les propriétés thermiques et acoustiques.

Modes d'application

Mélanger avec de l'eau en proportion de poids de 100 PERLAIS M/ 40 d'eau et laisser reposer 10 minutes, procéder à l'application avec tôle dentée sur le support.

- L'épaisseur moyenne d'application est de 15 mm.

S'enduit avec PERLAIS E

Nettoyage

Avec de l'eau en abondance.

Fiche technique

Absorption d'eau $65 \pm 5\%$



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Densité en poudre $0,55 \pm 0,10$ g/cc.

Densité en masse $1,00 \pm 0,10$ g/cc.

Densité de durcissement $0,80 \pm 0,050$ g/cc

Capillarité < 1,5%

Rétention d'eau > 97%

Adhérence > 3 kg/cm²

Résistance à la compression > 60 kg/cm²

Résistance à la flexion > 20 kg/cm²

Retrait < 0.5%

Conductivité thermique 0,18

Couleur/sblanc

Réaction au feu Euroclasse A1

Performance

10 kg par m² en épaisseur de 10 mm.

Stockage

2 ans, dans son sac original et bien fermé, conservé en lieu frais et sec



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

