



CAPILAIS N, MORTIER D'ASSAINISSEMENT POUR HUMIDITÉS DE CAPILLARITÉ



Descripción

Mortier spécial pour l'assainissement de façades ou murs affectés par les remontés d'humidité capillaires. Préalablement à l'application de Capilais N il est nécessaire de réaliser des injections avec Teais Capi C pour minimiser la capillarité des murs affectés. En intérieurs revêtir avec PERLAIS M ou PERLAIS E et en extérieur avec REPOIS M ou REPOIS R selon les cas.

Application

Assainissement de murs et façades affectés par humidités d'ascension capillaire, cimentages qui réduisent la formation d'efflorescences et moisissure sur la superficie, facilite l'évaporation de l'eau sur le mur. **Modes d'application**

Se mélange avec 20% d'eau approximativement (20 litres d'eau pour 100kg de produit) Laisser reposer 5 à 10 minutes.

- Appliquer comme un mortier traditionnel, sur une épaisseur de 10 à 15 mm
- Finalement laisser sécher 7 jours approximativement suivant la température ambiante et l'humidité.

En intérieurs vous pouvez régulariser avec PERLAIS E.

- Utiliser PINSIL D comme peinture de finition ou une peinture à la chaux.
- En cas d'humidités par capillarité il est nécessaire de réaliser une application préalable d'injections pour couper les remontées d'humidité avec le système TEAIS CAPI-C pour un blocage efficace et par la suite pouvoir revêtir avec CAPILAIS.

Nettoyage



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Avec de l'eau en abondance.

Fiche technique

Densité en poudre $1,15 \pm 0,05$ g/cc

Absorption d'eau $20 \pm 3\%$

Densité en masse $1,950 \pm 0,05$ g/cc

Adhérence > 2 Kg/cm²

Résistance à la compression > 30 Kg/cm²

Résistance à la flexion > 10 Kg/cm²

Couleur/sblanc

Température de chantier de 5 à 30°C

Performance

20 kg par m² pour chaque 2 cm d'épaisseur.

Stockage

2 ans dans son emballage original, fermé, conservé à l'abri de l'humidité dans un lieu frais et sec.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

