



# ROCAMOL RUSTICO, PIERRE MOULUE DE FINITION RUSTIQUE POUR RÉHABILITATION DE PIERRE NATURELLE



## Descripción

Rocamol Rústico est un produit en poudre formé de ciment, chaux, pierre moulue, adjuvants, colorants mélangés avec de l'eau et qui forment un matériel imitant la pierre et qui se termine avec une tâloche à gratter pour lui donner un aspect similaire à une pierre rustique. RÉFÉRENCE DE CARTE DE COULEUR :50, 60, 70, 80. Disponibles en sacs de 25 kg

## Application

Rocamol Rústico s'utilise pour imiter la pierre existance en couleur et texture dans les construction qui requièrent une restauration, ou pour réaliser un revêtement unique, combiné ou complémentaire avec la pierre.

### Modes d'application

Rocamol Rustico se mélange avec de l'eau en relation de 180 cc d'eau par kg de produit (de 4,5 l à 5 l d'eau par sac de Rocamol).

- Le mélange peut se réaliser manuellement ou avec une mélangeuse électrique de faible révolutions (300-400 rpm) et hélice hélicoidale.
- le matériel s'étend avec une tâloche ou truelle selon la zone à revêtir, régler et lisser, laisser le produit prendre une résistance mécanique suffisante pour permettre un traitement de texturisation au moyen d'une tâloche à gratter, pour lui donner un aspect rustique caractéristique.

## Nettoyage



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Le nettoyage des outils se réalise avec de l'eau lorsque le produit n'a pas encore durci. Par la suite mécaniquement.

## Fiche technique

Absorption d'eau 18 +/- 2%

Densité en poudre 1.400 +/- 0,05 g/cc

Densité en masse 1.850 +/- 0,05 g/cc

Rétention d'eau > 97%

Résistance à la compression 55 kg/cm<sup>2</sup>

Résistance à la flexion 12 kg/cm<sup>2</sup>

Adhérence > 5 kg/cm<sup>2</sup>

Couleur/s Selon la carte.

## Performance

18 a 20 kg/m<sup>2</sup> chaque 10 mm d'épaisseur

## Stockage

2 ans dans son emballage original, bien fermé, protégé de l'intempérie et conservé dans un lieu frais et sec.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

