



LASTOIS FIBRO, IMPERMÉABILISANT ÉLASTIQUE AVEC FIBRES INCORPORÉS



Descripción

Revêtement élastique de consistance tixotropique à base de copolymères de styrène acryliques et de fibre de verre, qui une fois sec forme une pellicule flexible, imperméable et durable. Couleur rouge tuile, gris, blanc.

Application

Lastois Fibro s'utilise dans l'imperméabilisation de toitures visitable, pouvant être appliqué sur divers supports comme par exemple, mortiers, bétons, tuiles, briques, bois, aluminium, zinc, fibrociment, mousse de polyuréthane projeté, carreaux, rouleau asphaltiques avec finition dans l'aluminium ou la tuile, cloisons, points singuliers, toitures, et cheminés, etc.

Modes d'application

Homogénéiser bien le produit avant application

- Appliquer la première couche diluée avec un 15 à 20% d'eau.
- Appliquer une fois la première couche sèche, deux ou trois couches jusqu'à compléter une consommation de 2kg/m², laissant sécher bien entre chaque application.
- L'application se réalise au moyen d'une brosse ou rouleau de poil court.
- Pour une résistance mécanique plus élevée appliquer une couche de Lastois Techumbres.
- Lastois Fibro n'est pas adéquat pour être en contact de forme permanente avec de l'eau.
- Lastois Fibro doit s'appliquer sur supports propres et secs, avec une prise adéquate dans les cas de mortiers et bétons, peut être appliqués sur rouleau asphaltiques terminés par une couche d'aluminium ou des granulés minéraux.
- Ne pas appliquer en prévision de pluies, ni par températures inférieures à 5° ou supérieures à 30°C.



Avda. da Enerxía, n° 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



- Séchage entre chaque couche de 3 à 5 heures (à 20°C)

Nettoyage

Les outils se nettoient avec de l'eau en abondance lorsque le matériel est frais, une fois durci uniquement par voies mécaniques.

Fiche technique

Densité 1,3 kg/lt

Couleur/s Rouge tuile, gris et blanc

Elongement jusqu'à la déchirure 200%

Résistance à la traction > 7 kg/m²

Contenu en solides Approx 60% (poids)

Performance

2 kg/m²

Stockage

2 ans dans ses emballages originaux bien fermés, conservés dans un lieu frais et sec.

Sécurité

Indications de danger:

H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Conseil de prudence:

P273: Éviter le rejet dans l'environnement.

P501: Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale

Informations supplémentaires:

EUH208: EUH208:Contient . Peut produire une réaction allergique.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

