TEAIS POL SG, Agglomérant spécial trituré de caoutchouc

Descripción

Teais Pol SG est un liant de polyréthane aromatique adéquat pour lier le caoutchouc trituré pour sols qui se réalisent "in situ" ou pour la réalisatoin de pièces avec moules.

Application

Le produit s'utilise dans la réalisation de pavement, aire de jeux, carreaux de gomme, et sols qui requièrent une base élastique,etc.

Modes d'application

Le caoutchouc trituré et son support doitvent être complètement secs, propres et sans contaminants.
- Verser la résine sur le caoutchouc trituré ans le récipient qui s'utilise pour le mélange. Homogénéiser a moyen d'un mélangeur de faible révolution ou physiquement durant 2 a 3 minutes pour obtenir une homogénéisation correcte.
- Étendre et compacter manuellement ou mécaniquement.
- Durant les 12 premières heures de séchage la résine ne peut pas se mouiller.
- La vitesse de durcissement dépendra de la température et de l'humidité ambiante. Plus le taux d'humidité est élevé plus le temps de prise sera long.
- Pour des épaisseurs de moins de 22mm appliquer un primaire Impridur.

Nettoyage

Les outils se nettoient avec Disoluais lorsque le produit est encore frais.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Fiche technique

AspectTranparent

Densité1,061 kg/lt

Viscosité4300 +/- 200 cps

Temps de séchage12 heures entre chaque couche

Temps pour l'habilitation du trafic48 heures

Proportion du mélange

Performance

10 a 12 % du poids du caoutchouc trituré

Stockage

6 mois dans leurs emballages originaux protégés de l'intempérie et stockés dans un lieu frais et sec.

Sécurité

Indications de danger:

H315: H315:Provoque une irritation cutanée.

H317: H317:Peut provoquer une allergie cutanée.

H319: H319:Provoque une sévère irritation des yeux.

H332: H332:Nocif par inhalation.

H334: H334:Peut provoquer des symptômes allergiques ou d?asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

H335: H335:Peut irriter les voies respiratoires.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

H351: H351:Susceptible de provoquer le cancer.

Conseil de prudence:

P260: P260:Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

P302+P352: P302+P352:EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l?eau et au savon.

P304+P340: P304+P340:EN CAS D?INHALATION: transporter la victime à l?extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P308+P313: P308+P313:EN CAS d?exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

P314: P314:Consulter un médecin en cas de malaise.

P501: P501:Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international

Informations supplémentaires:

EUH204: EUH204: Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.