



## Descripción

Enduit Ribbé, Gresé à base de résines vinyliques et charges de différentes granulométries (TYPE F de 1mm et TYPE G de 2mm). Haute résistance à l'usure. Approprié pour la protection des parements en extérieurs comme les logements, les locaux commerciaux etc. Couleurs: en fonction du nuancier.

## Application

Revêtement de façades, patios intérieurs, cages d'escaliers, en intérieurs comme en extérieurs. **Modes d'application**

Homogénéiser le produit en le mélangeant manuellement ou au moyen d'une mélangeuse de faible révolution 300 à 500 rpm.

- Appliquer une couche de primaire IMPRILAIS.
- Laisser sécher complètement
- En cas d'application sur un support de bois le primaire adéquat est IMES GRANULADO à appliquer au pinceau ou au rouleau en une ou deux couche selon absorption du support.
- Appliquer avec une taloche et ensuite une fois le produit étendu une fois qu'ils commence à sécher, passer la taloche verticalement, horizoantalement ou en cercle selon l'effet souhaité.
- Les supports d'application doivent être propres et sec, fermes et sains. Toute réparation de maçonnerie doit se réaliser préalablement
- Les mortiers doivent être sec depuis 28 jours au moins.

- Ne pas appliquer en prévision de pluies, vents forts, gelées, ou températures trop basses, ou autres conditions météorologiques adverses.

## Nettoyage

Nettoyer abondamment avec de l'eau.

## Fiche technique

Densité G.F...  $1,9 \pm 0,07$  g/cm<sup>3</sup> à 20°C

G.G...  $1,87 \pm 0,05$  g/cm<sup>3</sup> à 20°C

Couleur/sblanc et selon nuancier.

Aspect mat texturé

Viscosité  $48000 \pm 16000$  mPa.s

Température de chantier supérieur à 5° C et inférieures à 30 °C

Totalement sec Ne pas appliquer en cas de pluie ou gels.

ZZZZZZ

ZZZZZZ

ZZZZZZ

ZZZZZZ

ZZZZZZ

ZZZZZZ

## Performance

F: 1,5 à 2 kg par m<sup>2</sup>; G: 2 à 2,5 kg par m<sup>2</sup>.

## Stockage

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 1 an dans un endroit frais et sec.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



# Sécurité



## Indications de danger:

H317: H317:Peut provoquer une allergie cutanée.

## Conseil de prudence:

P261: P261:Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

P272: P272:Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

P280: P280:Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: P302+P352:EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P333+P313: P333+P313:En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

P501: P501:Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international