



REVOGACAL, CIMENTAGE DE CHAUX TRADITIONNEL



Descripción

Cimentage de chaux traditionnel pour façade. Spécialement conçu pour la réhabilitation. Appliquer à la tôle sur une épaisseur de 5 à 10mm. A posteriori réaliser la finition souhaité. Couleur Blan, et autres sur commande.

Application

En réhabilitation et décoration, aussi bien en intérieur comme en extérieur. Pour la finition de façade il est convenable protéger avec REPAIS lorsque l'on souhaite obtenir une imperméabilisation totale.

d'application

Modes

Le produit se mélange avec un 20+/-2% d'eau, en poids. Laisser reposer 10 minutes, avant son application. Étendre le mortier de chaux sur le parement (doit être légèrement humidifié) avec tôle, jusqu'à obtenir une épaisseur de 5 à 10 mm, en fonction du type de finition à réaliser.

A posteriori procéder au réglage, para la suite effectuer une finition selon les différentes techniques courantes et d'usage dans les règles de l'art.

ne pas appliquer par température inférieure à 5°C ni supérieures à 35 °C

Si les températures sont élevées vous devez humidifier le support 24 heures après son application.


Nettoyage

Avec de l'eau en abondance lorsque le matériel est frais, une fois dur éliminer par action mécanique.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Fiche technique

CompositionChaux aérienne, agrégats calcaires, silice contrôlé, pigments minéraux et adjuvants organiques et inorganiques.

Densité en poudre1.15 gr/cm³ +/- 0.05

Densité en masse1.95 gr/cm³ +/- 0.05

Absorption d'eau20 ± 2%

Adhérence> 0,3 N/mm²

Résistance à la compression> 25 kg/cm²

Résistance à la flexion> 10 kg/cm²

Couleur/sblanc et autres sur commande

Température de chantierde 5 a 30°C

Performance

1,2 kg par m² d'épaisseur de 1mm.

Stockage

2 ans dans son sac original et bien fermé, conservé en lieu frais et sec



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

