



REVOGACAL RUSTICO, ENDUIT À LA CHAUX POUR COUCHE DE BASE



Descripción

Enduit de chaux traditionnel se présentent en poussière pour mélanger avec de l'eau. Revogacal Rústico possède une granulométrie idéale pour former des couches de régularisation.

Le mortier appliqué et sec il offre une excellente transpiration et contribue à un environnement sain, sec et désinfecté par l'action de la chaux dans le mortier. Couleur blanche.

Peut être utilisé comme couche de base pour ensuite terminer avec REVOGACAL ou ESTUCAL SATINADO.

Application

Réalisation de couches de base en restaurations ou en revêtements de mortier de chaux, avec différentes finitions, comme stuc, tâloché, graffité, etc.

Modes d'application

Le produit se mélange avec de l'eau 25% en poids, et laisser reposer 10 minutes avant son application.
- Étendre le mortier de chaux sur le parement légèrement humidifié, au moyen d'une tâloche et avec une épaisseur de 6 à 12 mm.

Par la suite procéder au réglage, et effectué la finition selon différentes techniques courantes et d'usage dans les règles de l'art.

Nettoyage

Avec de l'eau propre lorsque le matériel est frais, une fois durci il peut seulement se retirer par moyens mécaniques.

Fiche technique



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Absorption d'eau 25% + - 0,05
Densité en poudre 1,35 kg/lt
Densité en masse 1,75 kg/lt
Temps ouvert 2 1/2 a 3 heures
Adhérence > 3 kg/cm²
Résistance à la compression 38 kg/cm²
Résistance à la flexion 15 kg/cm²
Température de chantier de 5 à 30°C
Couleur/sblanc ou autres sur commande
Composition

Performance

1,4 kg par m² en épaisseur de 1 mm

Stockage

2 ans dans son emballage original, bien fermé, à conserver en lieu frais et sec.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

