



Descripción

Cimento cola de prensa rápida, que se amassa com água, para colocar peças cerâmicas ou de pedra, sobre suportes de alvenaria tradicional. Para interior ou exterior. Pisável de 1 a 3 horas após colocação, para temperaturas superiores a 20°C

Aplicação

Modos de aplicação

Amassar com água na proporção de 7 lts por cada saco de 25 kgs de CECOIS FRAGUADO RÁPIDO, com misturadora de baixas rotações (300 - 500 rpm) ou manualmente.

- Aplicar com talocha de pentes sobre o suporte, em extensões não superiores às que possam ser revestidas num tempo máximo de 10 minutos, podendo variar ligeiramente em função da temperatura.
- Colocar as peças do revestimento e presiona-las até que o cimento cola se estenda por toda a superfície da peça.

Com tempo quente ou suportes absorventes, humedecer ligeiramente o suporte.

- Pisável de 1 a 3 horas, em função da temperatura.
- Tempo útil para colocação em serviço, 8 horas.
- Curado de 1 a 4 horas, em função da temperatura.
- Em exteriores, prever juntas de dilatação em função do coeficiente de dilatação das peças.

Ficha técnica

Absorção de água 25 + - 3%

Aderência > 0,5 N/mm²

Côr/es Cinza

Densidade curado > 0,5 N/mm²

Densidade em massa 1.871 kg/lt

Densidade em pó 1.225 kg/lt

Tiempo de curado Início, 1 hora. Final, 5 horas

Tiempo de habilitação ao tránsito Mínimo 24 horas

Côr/es Branco e cinza

Atuação

3 kgs/m² em camada de 2 mm.

Armazenamento



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

