



## Descripción

Ponte de unión para superficies de difícil adherencia. Posteriormente pode recibir pastas niveladoras, enchimentos de argamassas cementosas ou calcáreas, etc. Muito indicado para chãos pois não fica com tacking uma vez seco.

## Aplicação

Aplicado sobre cerâmica, madeiras não porosas ou superficies vidradas e uma vez seco, permite o revestimento com pastas niveladoras, massas de estuco, cimentos cola, massas de enchimento, etc.

## Modos de aplicação

Homogeneizar bem o conteúdo do vasilhame.

- Aplicar uma camada fina para que o produto mantenha uma textura micro-rugosa, a trincha ou rolo.

Deixar secar no mínimo 12 horas (a 20° C e 65 % HR) antes de revestir.

Uma vez seco pode-se aplicar argamassas cimentícias ou calcáreas.

## Ferramentas de limpeza

As ferramentas limpan-se com água limpa abundante enquanto o material esteja fresco.

## Ficha técnica

Côr/es Amarelo claro

Densidade 0,93 kg/lt.

Aspeto l, líquido viscoso

Tiempo de secagem 12 horas para aplicação de argamassas

Temperatura de trabalho de 5 a 30° C

## Atuação

Até 4 m<sup>2</sup>/lt.

## Armazenamento

2 anos, nas suas embalagens originais, bem protegidas da intempêrie e guardadas em local seco e fresco.

## Segurança

## Informações adicionais:

EUH208: Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.

EUH210: Ficha de segurança fornecida a pedido.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

