



Descripción

Líquido gelatinoso, solúvel en água, para producir um retardamento na cura da camada superficial de argamassas e betões, permitindo a sua posterior desmoldagem e facilitando a sua lavagem, de forma a deixar uma superfície rugosa, com os inertes à vista, parcialmente. Aplica-se directamente aos moldes limpos, secos e impermeabilizados, sem diluição ou ligeiramente diluído. Não é corrosivo nem tóxico por inalação e está isento de cloretos.

Aplicação

Modos de aplicação

Homogeneizar bem o conteúdo do vasilhame.

- Aplicar a trincha, sem diluição ou ligeiramente diluído.
- O produto não é necessário que esté seco para o enchimento dos moldes, más só pode ser usado em moldes de pouca profundidade e só por uma das faces.
- Impermeabilizar e proteger conveniente mente os moldes antes de aplicar o DEAIS LAVA, para evitar o seu arrasto pela chuva

Efectuar a desmoldagem 2 ou 3 dias após o enchimento dos moldes, quando a peça de betão tenha endurecido o suficiente.

- Lavar a superfície tratada com DEAIS LAVA, imediatamente à seguir, com água a pressão e escoba, para deixar o árido à vista bem destacado e limpo.

Ficha técnica

Densidade 1,06 Kg./Lt. \pm 0,05 kg/Lt

Solubilidad Solúvel em água.

Aspeto Líquido viscoso.

Atuação

3,5 a 5,5 m²/lt.

Armazenamento

Segurança



Indicações de perigo:

H319: Provoca irritação ocular grave.

Declaração de precaução:

P264: Lavar ? cuidadosamente após manuseamento.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P337+P313: Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

Informações adicionais:



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



EUH208: EUH208:Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

