



# CAPILAIS N, ARGAMASSA DE SANEAMENTO PARA HUMIDADES DE ASCENSÃO CAPILAR



## Descripción

Argamassa especial para o saneamento de muros afectados por humidade de ascensão capilar. A argamassa funciona como camada de eliminación da humidade do soporte sem apresentar as características eflorescências, mas é necesario cortar a humidade previamente, nomeadamente com TEAIS CAPI C. Como acabado en interiores terminar con PERLAIS M/E e en exteriores con REPOIS ou REVOGACAL, en función do soporte.

## Aplicação

Saneamento de muros e fachadas afectadas por humidades de ascensão capilar, rebocos con eflorescências calcáreas e formación de "salitre" e mofo na súa superficie, após episodios de inundacións ou subidas excepcionais do nivel freático, muros afectados por humidades de procedencia exterior, etc.; aos que facilita a evaporación da humidade acumulada.

### Modos de aplicación

Amassa-se con un 20% de água aproximadamente (20 lts de água por 100 Kgs de CAPILAIS) e deixar repousar de 5 a 10 minutos antes de aplicar.

- Aplicar como una argamassa tradicional en espesuras de 10 a 15 mm.

Deixar secar, en función da temperatura e humidade, 7 días aproximadamente antes de executar os acabamentos.

- En interiores pode ser alisado con PERLAIS E e en exteriores con EMPLAIS EXTERIOR.

Usar como tinta de acabado PINSIL D ou tintas mineráis ou de cal.

- En humidades de capilaridade permanente é necesario asegurar a súa eliminación con o sistema CAPI C e



substituir o reboco existente pelo CAPILAIS.

## Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa.

## Ficha técnica

Densidade em pó  $1,15 \pm 0,05$  g/cc

Absorção de água  $20 \pm 3\%$

Densidade em massa  $1,950 \pm 0,05$  g/cc

Aderência  $> 2$  Kg/cm<sup>2</sup>

Resistência à compressão  $> 30$  Kg/cm<sup>2</sup>

Resistência à flexão  $> 10$  Kg/cm<sup>2</sup>

Côr/esbanco

Temperatura de trabalho de 5 a 30°C

## Atuação

20 kgs/m<sup>2</sup> em camada de 20 mm de espessura.

## Armazenamento

2 anos, nas suas embalagens originais, bem fechadas e protegidas da humidade em local fresco e seco.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

