



CAPILAIS N, ARGAMASSA DE SANEAMENTO PARA HUMIDADES DE ASCENSÃO CAPILAR



Descripción

Argamassa especial para o saneamento de muros afetados por humidade de ascensão capilar. A argamassa funciona como camada de eliminação da humidade do suporte sem apresentar as características eflorescências, mas é necessário cortar a humidade previamente, nomeadamente com TEAIS CAPI C. Como acabamento em interiores terminar com PERLAIS M/E e em exteriores com REPOIS ou REVOGACAL, em função do suporte.

Aplicação

Saneamento de muros e fachadas afetadas por humidades de ascensão capilar, rebocos com eflorescências calcáreas e formação de "salitre" e mofo na sua superfície, após episódios de inundações ou subidas excepcionais do nível freático, muros afectados por humidades de procedência exterior, etc.; aos que facilita à evaporação da humidade acumulada.

Modos de aplicação

Amassa-se com um 20% de água aproximadamente (20 lts de água por 100 Kgs de CAPILAIS) e deixar repousar de 5 a 10 minutos antes de aplicar.

- Aplicar como uma argamassa tradicional em espessuras de 10 a 15 mm.

Deixar secar, em função da temperatura e humidade, 7 días aproximadamente antes de executar os acabamentos.

- En interiores pode ser alisado com PERLAIS E e em exteriores com EMPLAIS EXTERIOR.

Usar como tinta de acabamento PINSIL D ou tintas mineráis ou de cal.

- Em humidades de capilaridade permanente é necessário assegurar a sua eliminação com o sistema CAPI C e



substituir o reboco existente pelo CAPILAIS.

Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa.

Ficha técnica

Densidade em pó $1,15 \pm 0,05$ g/cc

Absorção de água $20 \pm 3\%$

Densidade em massa $1,950 \pm 0,05$ g/cc

Aderência > 2 Kg/cm²

Resistência à compressão > 30 Kg/cm²

Resistência à flexão > 10 Kg/cm²

Côr/esbanco

Temperatura de trabalho de 5 a 30°C

Atuação

20 kgs/m² em camada de 20 mm de espessura.

Armazenamento

2 anos, nas suas embalagens originais, bem fechadas e protegidas da humidade em local fresco e seco.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

