



## Descripción

Produto em pó, à base de rocha moída, cimento, cal, aditivos e corantes minerais; que, amassado com água, forma uma massa de imitação a pedra natural de textura rústica ao ser trabalhada com talocha de raspar na fase de início da cura.

Referências na carta de cores: 50, 60, 70, 80.

Disponível em sacos de 25 kgs.

## Aplicação

### Modos de aplicação

Amassa-se com água na proporção de 4,5 kgs de água por saco de 25 kgs de ROCAMOL RÚSTICO.

- A mistura pode ser feita manualmente ou com misturadora eléctrica de baixas rotações (300-500 rpm).

Aplicar o material com a ferramenta adequada, compactando-o bem e, a seguir, pode ser nivelado com régua e talocha.

- Enquanto inicia a fase de endurecimento, raspa-se, com talocha própria, para dar um aspecto semelhante ao bujardado rústico.

## Ficha técnica

Absorção de água 18 +/- 2%

Densidade em pó 1.400 +/- 0,05 g/cc

Densidade em massa 1.850 +/- 0,05 g/cc

Retenção de água > 97%

Resistência à compressão 55 kg/cm<sup>2</sup>

Resistência à flexão 12 kg/cm<sup>2</sup>

Aderência > 5 kg/cm<sup>2</sup>

Côr/es Segundo carta

## Atuação

---

18 a 20 kgs/m<sup>2</sup> em espessuras de 10 mm

## Armazenamento

---



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

