



## Descripción

Tinta epóxi de dois componentes para a proteção e decoração de pavimentos de betão ou betonilhas de cimento. De excelentes propiedades de resistência química e mecânica.

## Aplicação

Indicada para pintar pavimentos de base cimentosa em diversas aplicações; como parqueamentos, oficinas, naves de uso industrial, armazens, etc. Não é indicada para utilizar em pavimentos à intempérie.

### de aplicação

### Modos

Homogeneizar bem o conteúdo de cada componente por separado.

- Misturar os componentes na totalidade ou, caso seja necessário fazer misturas parciais, respeitando rigorosamente as proporções de mistura.

- Amassar manual ou mecanicamente, com batedora eléctrica de baixas rotações.

Aplicar sobre o suporte devidamente imprimado (com IMPRIDUR sobre suportes cimentosos) à trincha ou rolo em pelo menos duas demãos.

- Deixar secar de 8 a 12 horas entre demãos, para garantir a aderência química.

- Não aplicar com temperaturas inferiores a 8°C ou superiores a 25°C e humidade relativa do ar de mais de 75%.

E recomendável fazer uma preparação do suporte por meios mecânicos.

## Ferramentas de limpeza

Com DISOLVENTE EPOXI com o material ainda fresco.

# Ficha técnica

Densidade Comp. A 1,58 kg/lt, Comp. B 1,032 kg/lt

Tiempo de secagem 12 horas

Tiempo abertovida da mistura 30 a 40 minutos

Côr/esbranço e outros sob encomenda.

Proporção da mistura 85 A, 15 B

Tiempo de habilitação ao trânsito 48 horas

## Atuação

1 kg/m<sup>2</sup> em duas demãos

## Armazenamento

2 anos, nas suas embalagens originais, bem fechadas e protegidas da intempérie, em local seco e fresco.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

