

Descripción

TEAIS POL SG TOP é un poliuretano alifático monocomponente, especialmente formulado para ligar triturados de borracha na formación de pavimentos elásticos, como parques infantís ou pistas desportivas.



Aplicação

Modos de aplicación

- Os triturados a aglomerar hão de estar secos e limpos, sem gorduras ou outro tipo de contaminantes.
- Verter o TEAIS POL SG TOP, num recipiente adecuado, sobre os triturados e homogeneizar a mistura, com misturadora eléctrica de baixas rotações, ou manualmente, durante 2 a 3 minutos até a correcta homogeneidade.
 - O TEAIS POL SG TOP, reage com a humidade, pelo que deve evitar-se que receba chuva ou humidade nas seguintes 24 horas da sua aplicação, pois pode alterar o seu processo de cura.

Ficha técnica

Aspeto Translúcido

Densidade 1,02 kg/lit a 25°C

Viscosidade 800 +/- 200 cps

Conteúdo em sólidos 100%

Seco ao tato 12 horas

Seco para repintar 24 horas

Seco totalmente 96 horas

Proporção da mistura

Atuação

14 a 16% do peso dos triturados a ligar.

Armazenamento



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

