



## Descripción

Pasta de resinas vinílicas e inertes de cuarzo incorporados de diferentes granulometrias ( Tipo F, de 1 mm e Tipo G, de 2 mm) e de acabado rústico ou raiado. Muito resistente ao uso. Indicado para revestimento de fachadas em exteriores ou paredes de escadas e halls de elevador, locais comerciais, etc; em interiores. Cores; segundo carta.

## Aplicação

Revestimento de fachadas, caixas de escadas, lojas, restaurantes, etc. Indicado especialmente para acabamento e proteção de sistemas SATE, nomeadamente para o TEAIS TERM.

### Modos de aplicação

Homogeneizar o produto antes de aplicar e ocasionalmente durante a aplicação.

- Aplicar sempre sobre superfícies seladas com IMPRILAIS na cor acorde a do RELAIS, bem seco.
- Para aplicar sobre superfícies de madeira, selar com IMES GRANULADO.

Aplicar com talocha de aço inox em camada uniforme, com a espessura marcada pela espessura do grão, procurando não deixar vincos (usar ferramentas de cantos arredondados).

- Talochar a superfície com talocha de plástico liso para lograr o efeito de raiado desejado.

Aconselha-se talochar duas vezes, a primeira de forma enérgica para dar texturado uniforme ao produto e uma segunda, com a talocha sempre limpa, suavemente para deixar a superfície com maior compacidade e suavidade (evitar grãos saídos da superfície).

Os materiais cimentosos não de ter 28 dias de cura no mínimo.

- Todas as correções como tratamento de fissuras, reparação de planimetria, etc não de ser feitas previamente.

- Não aplicar com fenómenos meteorológicos adversos ou em previsão deles.

## Ferramentas de limpeza

Com água limpa abundante, com o material ainda fresco. Uma vez seco, só por meios mecânicos.

## Ficha técnica

Densidade G.F...  $1,9 \pm 0,07 \text{ g/cm}^3$  à  $20^\circ\text{C}$

G.G...  $1,87 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$  à  $20^\circ\text{C}$

Côr/essegudo carta.

Aspetomate texturado

Viscosidade  $48.000 \pm 16.000 \text{ mPa.s}$

Temperatura de trabalho de 5 a  $30^\circ\text{C}$

Seco totalmente 3 días a  $20^\circ\text{C}$

ZZZ

ZZZ

## Atuação

F: 2 a  $2,5 \text{ kgs/m}^2$ ; G:  $2,5$  a  $3 \text{ kgs/m}^2$ .

## Armazenamento

1 ano, nos seus baldes origináis, bem fechados e protegidos da intempêrie.

## Segurança



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón


15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:



## Indicações de perigo:

---

H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

## Declaração de precaução:

---

P261: Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

P272: A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P333+P313: Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

