



Descripción

Reconvertidor de óxido em proteção do ferro, à base de um tratamento orgânico, que paraliza de forma inmediata os processos de oxidação e resiste à formação de novos processos corrosivos. Utilizar com camadas ligeiras de óxido, no tratamento de estruturas metálicas susceptíveis de corrossão, antes da sua proteção definitiva.

Aplicação

Em qualquer superfície de ferro, com oxidação superficial. Com camadas de óxido espessas, é necessário elimina-las mecanicamente antes de aplicar o produto.

Modos de aplicação

Homogeneizar o conteúdo do vasilhame.

- Aplicar a pincel ou trincha a modo de tinta ou com pulverizador, impregnando bem a superfície, para assegurar a sua penetração na camada de óxido.

- Deixar actuar, no mínimo, 5 horas.

- Pode aplicar-se mais do que uma camada.

Proteger a superfície tratada com primários anticorrosivos de proteção (PROTECOR N, CORROFIN, METAIS, etc)

e com acabamentos adequados a cada caso (ESMAIS, ESMAR, etc)

- Não ataca nem erosiona as superfícies metálicas tratadas.

Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa.

Ficha técnica

Densidade 5 a 30°C

Côr/es Negro

Aspeto Líquido de baixa viscosidad

Atuação

15 m²/lt

Armazenamento

1 ano, nas suas embalagens origináis, bem fechadas e guardadas em local seco e fresco, protegidas da intempérie.

Segurança

Indicações de perigo:

H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Declaração de precaução:

P273: Evitar a libertação para o ambiente.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

