



Descripción

Proteção anticorrosiva, numa concentração de zinco metal de 95%. De cor zinza e aspecto mate, é ideal como proteção anticorrosiva em ambientes agresivos combinado com shop primer EPO-FOS e esmaltes ou pinturas de proteção de alta qualidade.

Aplicação

Modos de aplicação

Homogeneizar separadamente os componentes A e B.

- Misturar os componentes A e B até a sua homogeneização e juntar aos poucos o componente C, sem deixar de remover, evitando a formação de grumos. Nunca juntar a fase líquida ao pó.

Para conseguir uma mistura mais suave, filtrar o conjunto já misturado com malha fina, antes de aplicar.

- Agitar o produto de forma permanente durante a aplicação para evitar a decantação do pó de zinco.
- Os tres componentes fornecem-se na proporção adequada.

Aplicar a trincha, em camada uniforme.

- Pode ser aplicado à pistola air less, diluido a 30% com DISOLVENTE EPOXI.

- Em casos excepcionais, pode aplicar-se a rolo ou pistola convencional, utilizando a diluição adequada a cada caso.

Para um adequado comportamento do produto, a superfície metálica de aplicação há de estar totalmente livre de óxido, gorduras e outros contaminantes.

- O melhor método de preparação é por jacto de areia seca ou granalha.

- Não aplicar com temperaturas inferiores a 10°C nem HR superiores a 70% e, em exteriores, não aplicar com previsão de chuva ou vento forte.

- A temperatura de aplicação situa-se numa forquilha de 10 a 30°C.

Ficha técnica

Composição Resina epóxi e pó de zinco

Aspeto Mate

Côr/es Cinza

Sólidos em volume $46 \pm 1\%$

Proporção da mistura (em peso): Componente A, 16,54 partes; Componente B, 8,27 partes e Componente C, 75,19 partes.

Densidade 2,74 (+/-) 0,05 kg/L.

Tiempo aberto 4 horas a 20°C 65% HR

Ponto de inflamação 15°C (TAG fechado)

Seco ao tato 10 minutos a 20°C, 65% HR

Seco para repintar 4 h. a 20°C, 65% HR

Temperatura de trabalho de 10 a 30°C

Atuação

De 6 a 8 m²/kg em camada de 30 microns.

Armazenamento



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

