



TEAIS PROTECOR N, REVESTIMENTO DE PROTEÇÃO E PROMOTOR DE ADERÊNCIA PARA ARMADURAS COM CORROSSÃO



Descripción

Revestimiento anticorrosivo e promotor da aderência, para o restauro de estruturas de betão armado, afectadas de corrosão nas suas armaduras. Apresenta-se em dois componentes, resina e carga, que misturados na altura de usar; aplicam-se sobre as armaduras de ferro, limpas por meios mecânicos. Após secagem, o produto apresenta uma textura rugosa, que facilita a derência das argamassas de reparação, MORIS, HORMITIX, HORMIFLUIIS, etc.

Aplicação

Utiliza-se como camada de proteção para armaduras metálicas na reparação de estruturas de betão armado, às que proporciona uma adequada camada de aderência para as argamassas de reparação que se utilizam neste tipo de trabalhos (MORIS, HORMIFLUIIS, HORMITIX, etc)

Modos de aplicação

Homogeneizar bem o conteúdo do componente líquido.

- Incorporar o conteúdo do componente em pó lentamente no vasilhame do componente líquido e homogeneizar a mistura.

- Mexer a mistura frequentemente para manter a uniformidade.

Aplicar a pincel, procurando que o produto fique só sobre as armaduras.

- Deixar secar 3 a 4 horas antes de aplicar as argamassas de reparação.

- Não aplicar sobre superfícies húmidas nem em previsão de chuva ou de outros fenómenos meteorológicos adversos.

Ferramentas de limpeza



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Com dissolvente de limpeza com o produto fresco.

Ficha técnica

Côr/escinza escuro

DensidadeComp. A 0,95 kg/lt

DensidadeComp. B 1,72 kg/lt

Temperatura de trabalhode 5 a 30°C

Tiempo de secagemde 3 a 4 horas a 20°C 65% HR

Proporção da mistura1A: 1B em peso

Atuação

0,3 a 0,4 lts/m²

Armazenamento

2 anos, nas suas embalagens originais, bem fechadas e protegidas da intempêrie e da humidade.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

