

Descripción

Líquido de injeção em estruturas de betão armado, afectadas por corrosão derivada de diminuição da alcalinidade do cimento (carbonatação) e para bloquear as humidades de ascensão capilar.



Aplicação

Modos de aplicação

Efectuar uma perfuração com broca de 12 mm. Na zona donde se pretende injectar, em direção descendente, a 45 - 65°; próximos das armaduras e a 10 ou 12 cm da base da estrutura.

- Pendurar as embalagens do TEAIS FERROPROTEC INYECCION, com pregos de aço, colocados para o efeito, ou outro método que permita ao produto decantar por gravidade; e colocar os injectores bem seguros no interior das perfurações.

Esperar a que as embalagens se vaciem totalmente, cujo processo é indefinido, pois varia em função da humidade e da absorção do suporte; vigiando que o material não transborde a entrada das perfurações.

A injeção do TEAIS FERROPROTEC INYECCION, produz odor intenso, pelo que, em interiores, deve efectuar-se com boa renovação de ar e, se possível, isolar a área e não voltar a usar até terminado o processo.

- As perfurações tapan-se com MORIS.

Ficha técnica

Aspeto Líquido translúcido amarelento

Densidade 1,15 kgs/lt

Valor P.H.11

Viscosidade 25 mPas.s

Atuação

Em função do uso

Armazenamento

Segurança



Indicações de perigo:

H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis.

H318: Provoca lesões oculares graves.

H336: Pode provocar sonolência ou vertigens.

Declaração de precaução:

P210: Manter afastado do calor/fáscia/chama aberta/superfícies quentes. ? Não fumar.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



P403+P233: Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:

EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

