



## Descripción

Tinta epóxi bicomponente, para misturar na altura da sua aplicação, na proporción de 85 A/15 B, em peso. Especialmente formulada para proteger superficies e estruturas em contacto com alimentos; com excelente resisténcia química aos produtos de limpeza e excelente resisténcia mecânica, para usos intensivos. Vida útil da mistura; 5 horas

Cores; branco, cinza, vermelho telha e verde.

## Aplicação

### Modos de aplicação

Homogeneizar por separado os componetes.

- Efectuar amistura dos componentes, respeitando a proporción de 85 A/15 B, em peso; ou 3 A/1 B, em volume.
- Aplicar a tricha ou rolo sobre o suporte previamente tratado com IMPRIDUR, no caso de suportes minerais ou EPOFOS, no caso de suportes metálicos.

Vida útil da mistura: 5 horas (após ese periodo, amistura continua líquida, más inservível para usar).

## Ficha técnica

DensidadeComponente "A": 1,45 kg./lt a 20°C/65%; Componente "B": 0,95 kg./t a 20°C/65%

Seco ao tato20 minutos a 20°C/65%

Seco totalmente18 a 36 Horas a 20°C/65%

Seco para repintar8 Horas a 20°C/65%

Ponto de inflamação> 15°C TAG copa fechada

Côr/esbranco e outros sob encomenda

Temperatura de trabalhode 8 a 25°C

## Atuação

---

7 m<sup>2</sup>/kg em camada de 50 microns.

## Armazenamento

---



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email.: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

